

KS D7014 E317L-16  
 AWS A5.4 E317L-16  
 JIS Z3221 ES317L-16

# S-317L.16

극저탄소 18%Cr-12%Ni-3.5%Mo 스테인리스강용

라임티타니아계

## 특 성

- ① 라임티타니아계로서, 용접성이 우수한 용접봉입니다.
- ② 용착금속은 극저탄소 18% Cr-12% Ni-3.5% Mo인 오스테나이트 조직을 갖습니다.
- ③ 다량의 Mo를 함유하고 있어 질산 및 아황산 등에 대한 내식성이 우수합니다.

## 용 도

STS 317L의 용접

## 작업상 주의

- ① 용접전류는 가능한 한 저전류를 사용하고 아크 길이는 짧게 잡으십시오.
- ② 용접봉은 사용전에 350°C에서 1시간 재건조하여 주십시오.
- ③ 개선회의 기름이나 스케일 등 이물질을 완전히 제거해 주십시오.

## 용착금속의 기계적 성질의 일례

인 장 강 도 MPa(kgf/mm <sup>2</sup> )	연 신 율 (%)
588 (60)	38.4


## 용착금속의 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
0.02	0.63	1.05	0.029	0.018	12.6	18.3	3.2

## 제품치수 및 적정전류 (AC 또는 DC+)

봉 지 림 (mm)	2.0	2.6	3.2	4.0	5.0	
봉 길 이 (mm)	300	300	350	350	350	
전 류 (A)	F	25~55	50~85	70~115	95~150	135~180
	V-up & OH	20~50	45~80	65~110	85~135	-

## 용접자세



1G

2F

3G

4G

## 승 인

## 포 장

Packet : 5kg

Carton : 20kg-4 X 5kg